

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SikaBiresin® F38 (F38)

NEPLNĚNÁ RYCHLOODLÉVACÍ PRYSKYŘICE PRO VÝROBU MODELŮ A PROTOTYPŮ S DOBROU ODOLNOSTÍ PROTI NÁRAZU - DOBA ZPRACOVÁNÍ 20 - 25'

APLIKACE

- Výroba modelů a prototypů v modelárně

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Dobrá odolnost proti nárazu
- Krátká doba odformování
- Nízká viskozita
- Aspekt termoplastu
- Nízké smrštění
- Snadný mísíci poměr směsi
- Dobrá schopnost lakování

POPIS

Základ	Dvosložkový polyuretanový systém
Složka A	SikaBiresin® F38 , polyol, neplněný, transparentní
Složka B	SikaBiresin® F38 , izokyanát na bázi MDI, neplněný, jantarový

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

		Polyol (A)	Izokyanát (B)
		SikaBiresin® F38	SikaBiresin® F38
Komponenty			
Viskozita, 25 °C	mPa.s	~ 35	~ 40
Hustota, 25 °C	g/cm ³	0.98	1.16
Mísíci poměr A:B	v hmotnostních dílech	100	100
Mísíci poměr A:B	ve dílech podle objemu	100	85
Směs			
Barva		smetanově bílá	
Viskozita, 25 °C	mPa.s	35	
Doba zpracování, 25 °C, 200 g	min	2	
Doba odformování, 23 °C	min	20 – 25	
Doba vytvrzování, 23 °C	d	3	
Maximální tloušťka odlitku	mm	5 – 10	

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

přibližné hodnoty; hodnoty po vytvrzení 7 d / pokojová teplota

Hustota, 23 °C	ISO 2781	g/cm ³	1.07
Tvrdość podle Shorea	ISO 868	-	D 70
Modul pružnosti v ohybu	ISO 178	MPa	750
Pevnost v ohybu	ISO 178	MPa	32
Pevnost v tahu	ISO 527	MPa	28
Prodloužení při přetržení	ISO 527	%	10
Odolnost proti nárazu	ISO 179	kJ/m ²	16
Pevnost v tlaku při mezeře kluzu	ISO 604	MPa	20
Lineární smrštění, tloušťka 3 mm	Interní test	mm/m	1.5

TEPELNÉ A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

přibližné hodnoty; hodnoty po vytvrzení 7 d / pokojová teplota

Pracovní teplota	Interní	°C	20 – 60
Teplota tepelné výhyčky	ISO 75	°C	55

BALICÍ JEDNOTKY

- | | |
|--|------|
| ■ Polyol (A), SikaBiresin® F38 | 5 kg |
| ■ Izokyanát (B), SikaBiresin® F38 | 5 kg |

ZPRACOVÁNÍ DAT

- Teplota materiálu, zpracování a formy by měla být nejméně 18 – 25 °C.
- Obě složky je třeba před použitím dobře protřepat.
- Doporučené separátory jsou Sika® Liquid Wax-815 nebo Sika® Pasty Wax-818. Další informace naleznete v produktových listech těchto separátorů.
- Při zpracování dbejte na suché podmínky a suchý povrch formy.
- Porézní povrchy je třeba předtím dobře utěsnit.
- Obě složky je třeba důkladně promíchat podle míšícího poměru a ihned nalít do uvolněné formy se začátkem v nejnižším bodě. Míchání lze provádět špachtlí nebo strojním míchadlem při ≤ 300 otáčkách za minutu. Pro zajištění homogenního a úplného promíchání přelijte promíchaný výrobek do jiné nádoby a krátce znovu promíchejte, vždy s ohledem na životnost nádoby.
- Dalším dodatečným vytvrzováním odlitého dílu lze zlepšit konečné mechanické vlastnosti.
- V závislosti na geometrii a hmotnosti dílu se doporučuje použít při následném vytvrzování konformátor.
- Pro čištění finálního dílu od zbytků separátorů doporučujeme Sika® Reinigungsmittel-5. Před použitím jiných čisticích prostředků je třeba otestovat kompatibilitu.
- Před přelakováním je třeba díly obrousit nebo opískovat. Doporučuje se použít PUR barvu.
- Pro výrobu forem na SikaBiresin® F38 se doporučuje Silikonový elastomer ESSIL 125

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Doba skladování	■ Polyol (A), SikaBiresin® F38	12 měsíců
	■ Izokyanát (B), SikaBiresin® F38	12 měsíců
Teplota skladování	■ Polyol (A), SikaBiresin® F38	15 – 25 °C
	■ Izokyanát (B), SikaBiresin® F38	15 – 25 °C
Otevřené obaly	■ Nádoby musí být ihned po použití pevně uzavřeny, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.	
	■ Zbytkový materiál je třeba co nejdříve spotřebovat.	

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené slouží pouze jako obecné vodítko. Poradenství ohledně konkrétních aplikací je k dispozici na vyžádání u technického oddělení společnosti Sika Advanced Resins. Na vyžádání jsou k dispozici kopie následujících publikací: Bezpečnostní listy.

ZÁKLAD ÚDAJŮ O VÝROBKU

Všechny technické údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na laboratorních zkouškách. Skutečně naměřené údaje se mohou lišit v důsledku okolností, které nemůžeme ovlivnit.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků naleznou uživatelé v aktuálních bezpečnostních listech, které obsahují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje týkající se bezpečnosti.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika, jsou uvedeny v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky při jejich správném skladování, manipulaci a aplikaci za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. Rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na staveništi jsou v praxi takové, že z těchto informací, písemných doporučení ani jiných nabízených rad nelze vyvozovat žádnou záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel výrobku musí vyzkoušet vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svých výrobků. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích stran. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými prodejními a dodacími podmínkami. Uživatelé se musí vždy řídit nejnovějším vydáním místního technického listu výrobku pro daný výrobek, jehož kopie budou dodány na vyžádání.

Kontakt

SIKA DEUTSCHLAND GMBH

Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach - NĚMECKO
Telefon: +49 7125 940 492
Fax: +49 7125 940 401
E-mail: tooling@de.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.

ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCIE
Telefon: +33 1 34 40 34 60
Fax: +33 1 34 21 97 87
E-mail: advanced.resins@fr.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

C/Guardaaguelles, 8 - P.I. Congost - 08520
Les Franqueses del Valles (Barcelona) - ŠPANĚLSKO
Telefon: +34 93 225 16 20
Fax: +34 93 225 03 05
E-mail: spain@axson.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L.

Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) - ITÁLIE
Telefon: +39 02 96 70 23 36
Fax: +39 02 96 70 23 69
E-mail: axson@axson.it
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.it

AXSON UK LTD

Jednotka 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU - Velká Británie
Telefon: +44 1638 660 062
Fax: +44 1638 665 078
E-mail: sales.uk@axson.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.

Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce - SLOVENSKO
Telefon: +421 2 5727 29 33
Fax: +421 37 3000 087
E-mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.com

SIKA ADVANCED RESINS US

30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 - Spojené státy americké
Telefon: +1 248 588 2270
Fax: +1 248 616 7452

E-mail: advanced.resins@us.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.

1611 Hults Drive
Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA
Telefon: +1 517 663 81 91
Fax: +1 517 663 05 23

E-mail: advanced.resins@us.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.

Ignacio Ramirez #20 Despacho 202 Col.
Tabacalera C.P. 06030 CDMX - MEXIKO
Telefon: +52 55 5264 49 22
E-mail: marketing@axson.com.mx
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.

N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Zóna volného obchodu, Pudong
200131 Šanghaj - ČÍNA
Telefon: +86 21 58 68 30 37
Fax: +86 21 58 68 26 01
E-mail: marketing.china@axson.com
Webové stránky: www.sikaaxson.cn

Sika Ltd.

10 F, Shinagawa Intercity Tower B.
2-15-2 Konan, Minato-ku
Tokio 108-6110 - JAPONSKO
Telefon: +81 3 6433 2314
Fax: +81 3 6433 2102
E-mail: advanced.resins@jp.sika.com
Webové stránky: www.jpn.sika.com

AXSON INDIA PVT. LTD.

Kancelář č. 8, budova Symphony C - 3. patro

Range Hills Road
Bhosale Nagar
Pune 411 020 - INDIE
Telefon: +91 20 25560 710
Fax: +91 20 25560 712
E-mail: info.india@axson.com
Webové stránky:
www.sikaadvancedresins.in

ACR CZECH S.R.O.

Žatecká 1899/25
43400 Most - CZECH REPUBLIC
Phone: +420 476 704 212
E-Mail: info@axson.cz
Webové stránky: www.axson.cz



ACR Czech s.r.o.
Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 476 704 212
E-mail: info@axson.cz
www.acrczech.cz

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin® F38 (F38)
Březen 2024, Verze 01
Sika Advanced Resins